

## ISO WOOD TopCoat W90 Industrial

### PRODUKTBEKRIVELSE

ISO WOOD TopCoat W90 Industrial er en vandbaseret heldækkende træbeskyttelse, baseret på en emulsion af fleksible og seje alkyder emulgeret med stærke vandafvisende acrylat bindemidler, tilsat effektive fungicider, lysægte pigmenter, UV stabilisatorer, vandafvisende nanoadditiver. Produktet er mixed sammen med ISO WOOD Primer W11. Et af miljøstyrelsens godkendte træbeskyttelsesprodukter iht. 616-4, DS/EN 335-1. Der hindrer angreb af træødelæggende råd og svamp samt blåsplint. Hele denne unikke sammensætning bevirker, at ISO WOOD TopCoat W90 Industrial er den optimale industrielle topbeskyttelse af træ som fyr og gran m.fl. og giver et produkt, der fungerer optimalt udendørs i det skandinaviske klima med fugt, sol, vind og skiftende varme og kulde.

### ANVENDELSE

Iso Wood TopCoat W90 Industrial anvendes på trækonstruktioner såsom stern, udhængsbrædder, facade- og gavlbeklædninger af træ herunder krydsfiner plader, spær m.fl. Kan anvendes på gammelt eller nyt træ, der først er behandlet ved pensel, rulle eller malesprøjte, vacuum eller trykimprægneret med et af miljøstyrelsens godkendt træbeskyttelses middel, som f.eks. Iso Wood Primer W11.

#### Påføring:

Iso Wood TopCoat W90 Industrial påføres med pensel, malerulle, malesprøjte, eller maskinel påføring, som f.eks. flowcoat anlæg.

Det er vigtigt at træet er rengjort for støv, savsmuld m.m. samt at træets fugtighed ikke overstiger 15%.

#### Tørretid:

Afhænger af den påførte mængde samt temperatur og luftens fugtighed, samt ventilation under tørreprocessen.

Men ved rette forhold herunder påføring i industrielle anlæg, kan tørretiden nedsættes til få minutter, således at træet kan males, tørre og stables i en kontinuerlig proces på få minutter.

Gennemhærdning sker dog altid først efter ca. 24 timer.

### TEKNISKE DATA

<b>Farver:</b>	Standard Hvid Ral 9010, Sort Ral 9005, Antrazit Ral 7016 desuden laves efter aftale alle Ral farver.
<b>Volumen tørstof:</b>	45 %
<b>Anbefalet lagtykkelse:</b>	Tørfilm my: 35 Vådfilm: 75 my
<b>Teoretisk rækkeevne:</b>	12,5 kvm/ltr.
<b>Fortynder:</b>	Almindeligt rent vand
<b>Rengøring:</b>	Almindeligt rent vand
<b>Glans:</b>	Ca. 25 ved 60° Vinkel afhængig af træets overflade.
<b>Emballager:</b>	2,5 - 10 - 20 - 100 - 1000 (spande/tromler/container)
<b>Opbevaring:</b>	Produktet opbevares frostfrit ved stabil temperatur
<b>Sikkerhedsdata:</b>	Se sikkerhedsdatablad
<b>Malkode:</b>	00-1(1993)



DNV GL BUSINESS ASSURANCE DENMARK A/S



DNV GL BUSINESS ASSURANCE DENMARK A/S

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.